

KATALOG PRODUCT / PT VERTIS INDONESIA (DIVISI PVAc)

NO.	TYPE PRODUCT	BASE POLYMER	VISCOSITY	SOLID CONTENT (SC)	pH	APLIKASI	KETERANGAN
1.	VD 8800 R VD 8800 H	EPOXY	R : 7.000-8.000 CPS 5/20 H : 35.000-50.000 CPS 6/20	98 % 98 %	- -	KAYU, BAMBU, BESI, KERAMIK DLL	TIDAK MENIMBULKAN GLUE LINE & WARNA KUNING MUDA (MIX 1:1 R DAN H). TAHAN AIR.
2.	VD 5100	EVA BASE	25.000-35.000 CPS 6/20	52 ± 2 %	4 ± 1	PVC LAMINASI	PVC – PLYWOOD, PB & MDF
3.	VD 5600	EVA BASE	30.000-40.000 CPS 6/20	54 ± 2 %	4 ± 1	PVC LAMINASI	PVC – PLYWOOD, PB & MDF (DAYA REKAT LEBIH BAIK DARI VD 5100)
4.	VD 6600	EVA BASE	3.000-4.000 CPS 4/20	55 ± 2 %	4 ± 1	OPP WET LAMINASI	PLASTIK OPP – PRINTING PAPER (HIGH QUALITY)
5.	VD 6700	EVA BASE	4.000-5.000 CPS 4/20	47 ± 2 %	4 ± 1	OPP WET LAMINASI	PLASTIK OPP – PRINTING PAPER.
6.	VD 6701	EVA BASE	4.000-5.000 CPS 4/20	47 ± 2 %	4 ± 1	OPP WET LAMINASI	PLASTIK OPP – PRINTING PAPER (LOW PRICE)
7.	VD 6800	ACRILYC	200-300 CPS 2/20	40 ± 2 %	8 - 9	OPP DRY LAMINASI	PLASTIK OPP – PRINTING PAPER (LOW VISCOSITY)
8.	VD 6805	ACRILYC	240-300 CPS 2/20	40 ± 2 %	8 - 9	OPP DRY LAMINASI	PLASTIK OPP – PRINTING PAPER (MEDIUM VISCOSITY) & TIDAK BERBAU KERAS.
9.	VD 6801	ACRILYC	240-300 CPS 2/20	40 ± 2 %	8 - 9	OPP DRY LAMINASI	PLASTIK OPP – PRINTING PAPER (MEDIUM VISCOSITY)
10.	VD 2500	PVAc	100.000-150.000 CPS 7/5	30 ± 2 %	4 ± 1	LAMINATING & ASSEMBLING (KAYU, BAMBU & PAPER)	GENERAL PURPOSE & KENTAL.

KATALOG PRODUCT / PT VERTIS INDONESIA (DIVISI PVAc)

11.	VD 2200	PVAc	80.000-100.000 CPS 7/20	25 ± 2 %	4 ± 1	ASSEMBLING KAYU, BAMBU & PACKAGING PAPER MANUAL	KECEPATAN KERING LAMBAT & KENTAL
12.	VD 2300	PVAc	160.000-200.000 CPS 7/5	33 ± 2 %	4 ± 1	LAMINATING KAYU, BAMBU & PAPER	GENERAL PURPOSE, KENTAL & SESUAI DENGAN APLIKASI MANUAL.
13.	VD 1600	PVAc	3.500-5.000 CPS 4/20	36 ± 2 %	4 ± 1	PACKAGING PAPER APLIKASI MESIN	SANGAT COCOK UNTUK PACKAGING PAPER APLIKATOR MESIN & CEPAT KERING.
14.	VD 5200	EVA BASE	15.000-20.000 CPS 6/20	51 ± 1 %	4 ± 1	PACKAGING PAPER VARNISH	SESUAI DENGAN APLIKASI MESIN DAN MANUAL
15.	VD 5800	EVA BASE	15.000-20.000 CPS 6/20	58 ± 2 %	4 ± 1	PACKAGING PAPER UV VARNISH	DAYA REKAT SANGAT BAIK UNTUK KERTAS YG DI UV VARNISH.
16.	VD 3333	PSA ADHESIVE	10.000-15.000 CPS 5/20	56 ± 2 %	4 ± 1	SHOPING BAG	UNTUK MEREKATKAN KERTAS YG SUDAH DILAPISI OPP PLASTIK.
17.	VD 2400	PVAc	10.000-15.000 CPS 5/20	38 ± 2 %	4 ± 1	LAMINATING & FINGER JOINT KAYU	UNTUK MEREKATKAN SAMBUNGAN KAYU (FJ), DGN APLIKATOR MESIN & MANUAL.
18.	VD 2100	PVAc	10.000-15.000 CPS 5/20	50 ± 2 %	5 ± 1	UNTUK LAMINATING & ASSEMBLING KAYU, BAMBU DLL.	CEPAT KERING, TAHAN SOLVEN DAN BONDING KUAT.
19.	VD 9200	SOLVEN BASE	300 – 500 CPS 2/20	33 ± 2 %	-	SPRAY SOLVEN BASE, BUSA – BUSA, PE FOAM DLL	LEM SOLVEN BASE SPRAY, WARNA CLEAR DAN TIDAK BERBAU KERAS/ NON TOLUEN (APLIKASI 2 MUKA)
20.	VD CR 1001	SOLVEN BASE	3.500-4.500 CPS 4/20	24 ± 2 %	-	HPL/ TACKON – MDF, PLYWOOD & PB DAN SEPATU KULIT/ IMITASI	DAYA REKAT BAGUS DAN TAHAN PANAS (APLIKASI 2 MUKA).

KATALOG PRODUCT / PT VERTIS INDONESIA (DIVISI PVAc)

21.	VD 1500	PVAc	20.000-25.000 CPS 6/20	42 ± 2 %	4 ± 1	PAPER LAMINASI	MEREKATKAN PAPER-MDF, PB, PLYWOOD DLL.
22.	VD 2600	PVAc	160.000-240.000 CPS 7/5	29 ± 2 %	4 ± 1	PACKAGING KARTON BOX, DEMPUL & PLESTER COATING.	UNTUK MEREKATKAN KUPING KARTON BOX, ASSEMBLING KAYU RINGAN DLL.
23.	VD 2800	PVAc	18.000-25.000 CPS 6/20	55 ± 2 %	4 ± 1	LAMINATING KAYU	LAMINATING KAYU SOLID TINGGI DAN VISCOSITY SEDANG, SESUAI UNTUK MESIN LAMINATING HF
24.	VD 2900	PVAc	6.000-10.000 CPS 5/20	55 ± 2 %	4 ± 1	LAMINATING KAYU, FJ DLL.	LAMINATING KAYU, FJ SOLID TINGGI DAN LOW VISCOSITY.
25.	VD 3000	PVAc	14.000-25.000 CPS 6/20	40 ± 2 %	4 ± 1	LAMINATING KAYU, ASSEMBLING DLL.	LAMINATING KAYU, SOLID CONTEN MEDIUM.
26.	VD CR 9201	SOLVEN BASE	50 – 80 CPS 2/ 20	37 ± 2 %	-	SPRAY SOLVEN BASE	BUSA, HPL - MDF/ PLYWOOD, PVC (LOW VISCOSITY, HIGH SOLID & NON TOLUENE)
27.	VD CR 9100	SOLVEN BASE	500 – 700 CPS 2/ 20	18 ± 2 %	-	SPRAY SOLVEN BASE	BUSA, HPL-MDF/ PLYWOOD, PVC-MDF/ PLYWOOD (VISCOSITY MEDIUM).
28.	VD 3100	PVAc	160.000 – 200.000 CPS 7/ 5	29 ± 2 %	4 ± 2	PLESTER COATING	UNTUK PLESTER COATING KAYU FIGURA.
29.	VD 3335	PSA ADHESIVE	5.000 – 7.000 CPS 4/20	53 ± 2 %	4 ± 2	UNTUK LEM MEJA	UNTUK LEM STIKER DAN LEM MEJA.
30.	VD 2000	PVAc	10.000 – 15.000 CPS 6/ 20	26 ± 2 %	4 ± 2	UNTUK CAT INTERIOR	PVAc KHUSUS UNTUK LATEX CAT INTERIOR.
31.	VD 6803	ACRYLIC	300 – 400 CPS 2/20	42 ± 2 %	8 – 9	UNTUK OPP DRY LAMINASI	APLIKASI OPP LAMINASI VISCO KENTAL.

KATALOG PRODUCT / PT VERTIS INDONESIA (DIVISI PVAc)

32.	VD 6804	ACRYLIC	240 – 300 CPS 2/20	40 ± 2 %	8 – 9	OPP DRY LAMINASI	VISCOSITAS SEDANG.
33.	VD CR 9101	SOLVEN BASE	200 – 300 CPS 2/20	14 ± 2 %	-	SPRAY / MANUAL	SESUAI UNTUK APLIKASI SPRAY DAN MANUAL.
34.	VD CR 9102 A	SOLVEN BASE	500 – 700 CPS 2/20	18 ± 2 %	-	SPRAY/ MANUAL	SESUAI UNTUK APLIKASI SPRAY DAN MANUAL & TIDAK BERBAU KERAS.
35.	VD CR 9103	SOLVEN BASE	200 – 400 CPS 2/20	14 ± 2 %	-	SPRAY/ MANUAL	SESUAI UNTUK APLIKASI SPRAY DAN MANUAL & TIDAK BERBAU KERAS.
36.	VD 9400	SOLVEN BASE	3000 – 4000 CPS 4/20	50 ± 2 %	-	LEM UNTUK BUSA & STYROFOAM	DAYA REKAT CUKUP BAIK UNTUK BUSA-BUSA, STYROFOM DLL. LOW PRICE.
37.	VD CR 1000	SOLVEN BASE	2.000 – 3.000 CPS 4/20	23 ± 2 %	-	HPL/TACKON – MDF, PB DAN SEPATU KULIT/IMITASI	DAYA REKAT BAGUS DAN TAHAN PANAS (APLIKASI 2 MUKA). LEBIH ENCIER.
38.	VD 3300	WATER BASE	35.000 – 45.000 CPS 6/10	34 ± 2 %	4 ± 1	LEM UNTUK BARE CORE	DAYA REKAT LEBIH BAGUS DAN APLIKASI DENGAN HAND ROLLER TIDAK BERAT.
39.	VD 3400	WATER BASE	15.000 – 25.000 CPS 6/20	33 ± 2 %	4 ± 1	LEM UNTUK BARE CORE	APLIKASI DENGAN HAND ROLLER TIDAK BERAT DAN HARGA EKONOMIS
40.	VD 3500	WATER BASE	7.000 – 15.000 CPS 6/20	54 ± 2 %	4 ± 1	LEM B3, UNTUK LAMINATING SOLID WOOD, VENEER DENGAN PB/ MDF/ PLYWOOD DLL	LEM B3 (TAHAN AIR), SANGAT SESUAI UNTUK MESIN HOT PRESS DAN COLD PRESS.
41	VD 4800	WATER BASE	15.000 – 20.000 CPS 6/20	20 ± 2 %	4 ± 1	PVA SOLUTION	UNTUK CAMPURAN PASTA PLESTER COATING, LEM KERTAS DLL.

KATALOG PRODUCT / PT VERTIS INDONESIA (DIVISI PVAc)

42.	VD CR 9500	SOLVEN BASE	3.500 – 4.500 CPS 4/20	22 ± 2 %	-	UNTUK HPL/ TACKON – PB/ MDF, KULIT/ IMITASI	HARGA LEBIH MURAH DARI VD CR 1000/ VD CR 1001.
43.	VD 5900	ACRYLIC	MAX 50 CPS 1/60	19 ± 2 %	3-5	THICKENER	UNTUK PENGENTAL
44.	VD 4400	DEXTRIN	25.000 – 45.000 CPS 6/20	25 ± 2 %	8 ± 1	LEM KERTAS & DEMPUL PLYWOOD.	LOW PRICE.